

## ■ LUXURY - semianilín

LUXURY - semianilinová useň, tloušťka cca 1,3 mm, jednobarevná s výraznou strukturou.  
 Vhodná především pro moderní pohovky.

Bílá



Krémová 01



Krémová 02



Krémová 03



Krémová 04



Krémová 05



Hnědá 01



Hnědá 02



Hnědá 03



Červená 01



Červená 02



Černá



Provozovna :

**GLOBAL INTERIER** Masná 34, 602 00 Brno, tel./fax. (+420) 548 210 647-8 [www.globalinterier.com](http://www.globalinterier.com) e-mail: [info@globalinterier.com](mailto:info@globalinterier.com)

## ▪ LUXURY - semianilín

**LUXURY** - semianilínová useň, tloušťka cca 1,3 mm, jednobarevná s výraznou strukturou.  
 Vhodná především pro moderní pohovky.



### LUXURY semianilínová useň

- tloušťka 1,2-1,5 mm
- převážně evropská surovina
- chromočiněná hovězí useň
- velikost usní kolem 5 mq
- výrazný tlačeny dezén (může být i bez tlačené dezénové úpravy)

Oděruvzdornost IUF 450: 1000 úderů za sucha, hodnota 4/5 na šedé stupnici.

Oděruvzdornost IUF 450: 250 úderů za vlhka, hodnota 4/5 na šedé stupnici.

Odolnost v roztržení: 20 N

Adheze povrchové úpravy IUF 470: 2N/cm.

Ohybová odolnost usní (Flexometrická metoda) DIN 53351: 20.000 cyklů flexometru.

#### Charakteristika semianilínové usně :

Usně probarvované podobně jako anilínové ponořením do lázně s anilínovou barvou, ale navíc dokončované malým množstvím pigmentu, který ovšem zásadně nenarušuje jejich přírodní vzhled. Jedná se o tzv. polotransparentní povrchovou úpravu, která usni dává poněkud stejnoměrnější vzhled. Tyto usně nabízejí kombinaci měkkosti a příjemného omaku, jako u anilínových usní, s výhodami vyšší ochrany líce díky nanášené povrchové úpravě. Ve srovnání s anilínovými usněmi vykazují semianilínové rovněž větší světlostálost, ovšem stejně jako jakékoliv jiné usně by neměly být vystavovány intenzivnímu slunečnímu a tepelnému záření. Díky charakteru jejich úpravy si tyto usně zachovávají do určité míry i schopnost absorbovat vlhkost, ale je to samozřejmě v menším rozsahu než je tomu u anilínových usní. Pro tento typ usní je potřeba pečlivě vybírat základní surovinu, protože jen asi 15 % je použitelné jako kvalitní surovina pro semianilínové usně.